

Actmix MBTS-75GE F140

预分散橡胶促进剂

功能	促进剂	
产品说明	组成:	75%二硫化二苯并噻唑和 25%预分散橡胶载体
	外观:	白色至淡黄色颗粒
	硫含量:	约 28.0%
	密度 (20 °C) :	约 1.30g/cm ³
	安全特性:	参照安全数据表
应用资料		
用途:	Actmix MBTS-75GE F140 是一种噻唑类橡胶硫化促进剂, 其焦烧时间长, 硫化速度快, 加工安全性好。一般与二硫代氨基甲酸盐类、秋兰姆类促进剂等并用, 达到活化和二次促进作用, 其有较长的硫化平坦期, 硫化胶有良好的耐老化性能。有苦味, 不宜用于食品工业; 无污染, 可以用于浅色橡胶品。对 CR 有延迟硫化和抗焦作用, 可作为 CR 的防焦剂, 也可用作 NR 的塑解剂。	
用量:	用量: 通常情况下, 加入量为 0.5-2 phr。	
应用	各种橡胶制品, 如电缆护套及绝缘层、硬质橡胶等	
包装:	内衬 PE 袋的纸箱, 每箱净重 25KG; 600 公斤/托盘。	
储存稳定性:	密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方, 建议产品保存期限为两年。	
处置:	在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气, 更进一步的处置资料请参考 Actmix MBTS-75GE F140 的安全数据表。	

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料, 因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务, 以方便客户达到其应用本产品的预期目的。